Scheda Tecnica

Informazioni tecniche, modalità d'uso e dati di performance

Setra Vernici Srl
www.setravernici.com • ordini@setravernici.it
Via delle Grotte, 5 • 00072 (RM) • Italy

1 Varianti (Codice / Nome)

9090	AETERNA VHS CLEARCOAT

2 Descrizione del prodotto

Trasparente acrilico bicomponente di elevata qualità, compatibile con l'ampia gamma di catalizzatori UHT che ne garantiscono un utilizzo altamente flessibile. Il prodotto pronto all'uso, garantendo un VOC sotto i 420 g/L in viscosità di applicazione, è conforme alla Direttiva 2004/42/CE. Si consiglia di applicare una mano normale, attendere il tempo di appassimento necessario, e concludere con una mano piena di prodotto. Nel caso di utilizzo con Indurente UHT.SR e su superfici di piccole dimensioni, è consigliabile applicare mezza mano subito seguita da una mano piena.

3 Modalità di applicazione

- AEROGRAFO HVLP ■1.2-1.3 mm
- AEROGRAFO RP ■1.2-1.3 mm

4 Catalisi

Codice	Rapporto in volume	Rapporto in peso
UHT.10 - ExtraSlow	2:1	48%
UHT.20 - Slow	2:1	48%
UHT.30 - Standard	2:1	48%
UHT.40 - Fast	2:1	48%
UHT.SR - ExtraFast	2:1	48%

5 Diluizione

N/D

6 Tempi di essiccazione

Caso	Tempo	Note
Appassimento	15 minuti	UHT.30
Fuori Polvere	20 minuti	UHT.30
Secco Maneggiabile (20°C)	3 ore	UHT.30

Caso	Tempo	Note
Secco Maneggiabile (60°C)	25 minuti	UHT.30. Attendere raffreddamento della superficie.
Secco Lucidabile (60°C)	30 minuti	UHT.30. Attendere raffreddamento della superficie.
Appassimento	0-5 minuti	UHT.SR
Fuori Polvere	5 minuti	UHT.SR
Secco Maneggiabile (20°C)	1 ora e 45 minuti	UHT.SR
Secco Maneggiabile (60°C)	10 minuti	UHT.SR. Attendere raffreddamento della superficie.
Secco Lucidabile (60°C)	15 minuti	UHT.SR. Attendere raffreddamento della superficie.

7 Dati fisico-chimici e stoccaggio

Proprietà	Valore	Unità
Densità	1,01	g/cm³
Solidi	>56	%
VOC (Direttiva 2004/42/CE)	<420	g/l
Pot-Life	90	min (*UHT.10)
Viscosità	17-19	s (Ford CUP 4) (23°)

8 Note di sicurezza

• Manipolazione: Utilizzare il prodotto in ambienti ben ventilati. Evitare l'inalazione dei vapori o della nebbia di spruzzatura. Durante l'applicazione, si raccomanda l'uso di adeguati dispositivi di protezione individuale (guanti, occhiali protettivi e maschere respiratorie idonee), specialmente in spazi chiusi o scarsamente aerati. • Contatto: In caso di contatto accidentale con la pelle, lavare immediatamente con acqua e sapone. Se il prodotto viene a contatto con gli occhi, sciacquare abbondantemente con acqua pulita per almeno 15 minuti e consultare un medico. • Ingestione: In caso di ingestione non provocare il vomito e consultare immediatamente un medico mostrando l'etichetta o la scheda di sicurezza. • Stoccaggio: Conservare il prodotto nel contenitore originale ben chiuso, in luogo fresco, asciutto e lontano da fonti di calore, scintille o fiamme libere. Tenere fuori dalla portata dei bambini. • Normativa: Per i dettagli completi sulla classificazione di pericolo (Frasi H), i consigli di prudenza (Frasi P) e i limiti di esposizione professionale, fare tassativo riferimento all'ultima versione aggiornata della Scheda di Dati di Sicurezza (MSDS/SDS) del prodotto, redatta in conformità al Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) e successive modifiche.

9 Note ambientali

• Smaltimento: Non disperdere il prodotto, i residui o il contenitore nell'ambiente, nelle fognature o nei corsi d'acqua. I contenitori vuoti, i residui di prodotto e i rifiuti derivanti dalle operazioni di pulizia devono essere smaltiti in conformità alle normative locali, regionali e nazionali vigenti in materia di rifiuti speciali/pericolosi. • Pulizia Attrezzi: Lavare gli strumenti immediatamente dopo l'uso. Raccogliere i liquidi di lavaggio e non sversarli negli scarichi domestici. • Spandimenti: In caso di sversamento accidentale, arginare la perdita con materiale assorbente inerte (sabbia, terra, vermiculite) e raccogliere il materiale contaminato in contenitori idonei per lo

smaltimento.

Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono basate sulle nostre migliori conoscenze ed esperienze attuali. Tuttavia, non potendo esercitare alcun controllo diretto sulle condizioni ambientali, sullo stato dei supporti e sulle modalità di applicazione, le indicazioni fornite non implicano alcuna garanzia di risultato finale. È onere dell'utilizzatore verificare preventivamente l'idoneità del prodotto per l'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dal suo uso.