



SAP	Colori
480701	Grigio Medio
480724	Grigio Scuro
480735	Grigio Chiaro
480910	Bianco
480917	Nero

Descrizione del prodotto

Il primer acrilico serie 480 HS/UHS 2K multicatalisi è disponibile in tre tonalità di grigio, bianco e nero. Versatile, facile da applicare e carteggiare, offre un'eccellente adesione, particolarmente riempitivo e non assorbe le finiture. Questo fondo può essere applicato direttamente su vernici preesistenti opportunamente carteggiate, stucchi poliestere e promotori di adesione. Può essere rivestito direttamente con finiture acriliche o poliuretaniche 1K e/o 2K. È conforme alla Direttiva 2004/42/CE. Disponibili catalizzatori Medium e Fast per tutte le versioni.



Preparazione del prodotto		Extra riempitivo	Riempitivo	Isolante	Extra riempitivo	Riempitivo	Isolante
		A volume			A Peso (g)		
Componente A	Serie 480	7	7	7	100	100	100
Catalizzatore	H475	1	1	1	9	9	9
Diluyente	Serie T40	10	15	20	10	15	20
Componente A	Serie 480	5	5	5	100	100	100
Catalizzatore	H437-H435	1	1	1	13	13	13
Diluyente	Serie T40	5-10	10-13	13-15	5	10	15
Componente A	Serie 480	4	4	4	100	100	100
Catalizzatore	H407-H405	1	1	1	17	17	17
Diluyente	Serie T40	-	0-5	5-10	0	5	10



Tabella esempio miscela	Versione	Quantità da realizzare						
Comp. A	UHS 7+1	g ±	100	150	250	500	800	1000
Catalizzatore		g ±	9	13,5	22,5	45	72	92
Diluyente - Extra riempitivo		g ±	10	15	25	50	80	100
Diluyente - Riempitivo		g ±	15	22,5	37,5	75	120	150
Diluyente - Isolante		g ±	20	30	50	100	160	200
Comp. A	HS 5+1	g ±	100	150	250	500	800	1000
Catalizzatore		g ±	13	19,5	32,5	65	104	130
Diluyente - Extra riempitivo		g ±	5	15	37,5	75	120	150
Diluyente - Riempitivo		g ±	10	15	25	50	80	100
Diluyente - Isolante		g ±	15	22,5	37,5	75	120	150
Comp. A	HS 4+1	g ±	100	150	250	500	800	1000
Catalizzatore		g ±	17	25,5	42,5	85	136	170
Diluyente - Extra riempitivo		g ±	0	0	0	0	0	0
Diluyente - Riempitivo		g ±	5	7,5	12,5	25	40	50
Diluyente - Isolante		g ±	10	15	25	50	80	100



Preparazione del supporto

Metallo grezzo	Preparare il supporto carteggiandolo con carta P240-P320, applicare 1-2 mani di Epoxy Primer 2K, a seguire pulire e sgrassare con serie T90, infine applicare 2 o 3 mani di 2K Acrylprimer 2.0 Multicatalisi
Vecchie verniciature consolidate	Preparare il supporto carteggiandolo con carta P240-P320, a seguire pulire e sgrassare con serie T90, infine applicare 2 o 3 mani di 2K Acrylprimer 2.0 Multicatalisi, per completare la preparazione terminare con il ciclo di carteggiatura del primer consigliato.
Vecchie verniciature non consolidate	Preparare il supporto carteggiandolo con carta P240-P320, a seguire pulire e sgrassare con serie T90, applicare una mano di 2K Epoxy Primer come isolante. Infine applicare 2 o 3 mani di 2K Acrylprimer 2.0 Multicatalisi. Per completare la preparazione terminare con il ciclo di carteggiatura del primer consigliato. Il passaggio tra Epoxy Primer e Acrylprimer è possibile eseguirlo con la tecnica bagnato su bagnato.
Plastiche, Alluminio, Leghe leggere, Ferro zincato	Preparare il supporto secondo le indicazioni specifiche che richiede il supporto da trattare. Applicare una mano di aggrappante specifico per il supporto da trattare, di solito è possibile utilizzare il nostro 2K Epoxy Primer, il quale possiede ottime caratteristiche adesive su molti supporti. Infine applicare 2 o 3 mani di 2K Acrylprimer 2.0 Multicatalisi. Per completare la preparazione terminare con il ciclo di carteggiatura del primer consigliato. Il passaggio tra Epoxy Primer e Acrylprimer è possibile eseguirlo con la tecnica bagnato su bagnato. Sulle plastiche è sempre consigliato eseguire una prova di adesione preventiva.



Applicazione

Pressione di spruzzo al calcio		Bar	1,6-2,2	
Distanza dal supporto		Cm	15-20	
Versione		7+1	5+1	4+1
Spessore per mano Extra riemp.	µm	>100	>90	>60
Spessore per mano Riempitivo	µm	>80	>70	>55
Spessore per mano Isolante	µm	>25	>22	>22



Carteggiatura a mano

	Grana	20°C	60°C
A secco	P320-P500	6-8 h	40'
A Umido	P320-P800	6-8 h	40'



Adesione diretta su supporti grezzi

	SI/NO
Alluminio	NO
Ferro acciaiolo	SI
Ferro zincato	NO
Plastiche in genere	NO
Supporti compositi	NO



Applicazione su supporti verniciati

	SI/NO
Stucchi e fondi poliestere 2K	SI
Fondi Acrilici 2K a solvente	SI
Fondi epossidici 2K a solvente	SI
Vecchie verniciature ben essiccate	SI
Vernici e fondi a base acqua	SI
Fondi e vernici alchidiche	NO



Attrezzi

	Ø
Aerografo a gravità ad alto rendimento	1,6-1,8



Passaggi

	Mani	7+1	5+1	4+1
Extra riempitivo	2-3	300 µm±	270 µm±	180 µm±
Riempitivo	2-3	270 µm±	210 µm±	165 µm±
Isolante	2	75 µm±	66 µm±	66 µm±



Carteggiatura macchina

	Grana	20°C	60°C
A secco	P320-P600	6-8 h	40'



Durata miscela a 20°C

Con H407	Con H437	Con H495
60'-70'	60'-70'	55-60'

Temperature più elevate accorciano il tempo di pot-life



Essiccazione (H495-H437-H407)

	20°C	60°C
Tempo tra le mani (appassimento)	5-10'	-
Sopraverniciabilità (previa carteggiatura)	4 h	40'
Prima della cottura	10'-15'	-
Fuori polvere	Nd	Nd
Essiccazione al tatto	45'-60'	20'-25'
Essiccazione in profondità	6-8 h	40'
Massima resistenza chimica	12 h	60'



Supporta la riverniciatura con:

	SI/NO
Fondi acrilici 2K a solvente	SI
Fondi epossidici 2K a solvente	SI
Basi opache 1K a solvente e a base acqua	SI
Finiture acriliche e poliuretaniche 2K	SI
Finiture Nitro	SI



Avvertenze

Le informazioni qui contenute si basano su prove di laboratorio e sulle nostre attuali conoscenze. Ci riserviamo la facoltà di apportare variazioni ai dati caratteristici del prodotto in relazione al progresso tecnologico o a sviluppi produttivi. A causa dei fattori che sfuggono al nostro controllo in fase applicativa del prodotto, le informazioni qui contenute non si prefiggono di assumere forma di garanzia per determinate specifiche del prodotto medesimo, oppure la sua idoneità per una determinata applicazione. Nel caso venga accertata una responsabilità, questa sarà limitata per i danni, al valore dei prodotti forniti e impiegati dall'utilizzatore. Garantiamo comunque la costanza di qualità dei nostri prodotti. Rispondiamo del prodotto solo nell'ambito delle Condizioni Generali di Vendita. La presente Scheda Tecnica annulla e sostituisce tutte le



Proprietà fisiche

Aspetto	Liquido denso
Odore	Tipico del solvente
Peso specifico	1,5 Kg./L (± 5%)
Viscosità extra riempitivo	45" (± 3) Ford Cup 4/23° C.
Viscosità riempitivo	35" (± 3) Ford Cup 4/23° C.
Viscosità isolante	25" (± 3) Ford Cup 4/23° C.
Residuo secco	74%
Resa mq/L	4-5 mq
V.O.C. (riempitivo)	2004/42/CE IIC(e)(540)519



Packaging

Box

1L	6 pz
2,5L	4 pz
3,750L	2 Pz



Precauzioni e sicurezza individuale

Utilizzare una protezione respiratoria adeguata. Setra Vernici consiglia l'uso di un respiratore per l'alimentazione di aria fresca.



Stoccaggio

>5°C <35°C

Shelf-Life	2 anni
------------	--------



Precauzioni e sicurezza in generale

Prima dell'uso leggere attentamente la scheda di sicurezza

F.A.Q.	Cause	Come evitare il difetto	Rimedio
Bolle d'acqua sul film	Acqua di condensa presente nell'impianto dell'aria compressa; Acqua esistente sul supporto non eliminata prima della verniciatura; Fondo o base preesistente idrodiluibile non perfettamente asciutta e/o compatibile con la finitura; Schizzi d'acqua estranei alla verniciatura deposi-	Verificare e mantenere periodicamente l'impianto dell'aria depurandolo di qualsiasi traccia di acqua esistente all'interno del compressore e dell'impianto stesso; Dotare l'impianto di filtri abbattitori di umidità, e/o essiccatori d'aria; Non verniciare in presenza di forte umidità ambientale;	Attendere che il film sia totalmente essiccato, successivamente ripetere l'applicazione del primer:
Presenza di bolle d'aria originate dall'insorgenza di ruggine sul supporto	Errata o mancata decontaminazione e pulizia del supporto prima di verniciare; Mancata applicazione di un fondo anticorrosivo; In caso di sabbatura del supporto, potrebbe essere trascorso troppo tempo tra la sabbatura e la riverniciatura con il primer anticorrosivo; Presenza di forte umidità appena prima o durante l'applicazione del fondo anticorrosivo.	Eliminare dal supporto ogni traccia di ruggine mediante spazzolatura o sabbatura non superando mai le 2 ore tra sabbatura e l'applicazione del fondo anticorrosivo, eventualmente prima di iniziare il trattamento anticorrosivo si consiglia di applicare prima un fosfatante per metallo; Non verniciare in presenza di forte umidità ambientale; Utilizzare preferibilmente fondi anticorrosivi di natura epossidica tipo ns. serie 680;	Eliminare completamente ogni traccia di ruggine e di fondo e/o vernice dal supporto. Applicare prima possibile il fondo anticorrosivo scelto seguendo le indicazioni della relativa ST. Successivamente se necessario ripetere l'applicazione del 2K Acrylprimer HS/UHS 2.0, altrimenti è possibile proseguire il lavoro applicando direttamente la finitura scelta.
Presenza di evidenti fori a forma di cratere in ordine sparso di dimensioni irregolari;	Spessore elevato effettuato con pochi passaggi; Supporto contaminato da grasso, sporcizia o qualsiasi altra sostanza incompatibile con il composto utilizzato; Utilizzo di panni antipolvere non idonei; Presenza di umidità eccessiva nell'ambiente di lavoro; Presenza di acqua di condensa nell'impianto dell'aria compressa; Essiccazione forzata troppo elevata; Esposizione del supporto verniciato al sole o ad altra fonte di calore non controllata; Utilizzo lampada ad infrarossi su un composto non	Rispettare spessori e tempi di sovrapplicabilità indicati nella scheda tecnica; Pulire il supporto da trattare con sgrassanti tipo la ns. serie T90; Eseguire la manutenzione periodica all'impianto dell'aria compressa e al sistema di aereazione della cabina di spruzzo; Non utilizzare sistemi di ausilio all'essiccazione non specificatamente indicati nella scheda tecnica; Non mettere il supporto ad asciugare in ambienti ove potrebbero essere presenti fenomeni atmosferici incontrollati; Non verniciare supporti particolarmente caldi, ad esempio supporti esposti per molto tempo ai raggi solari;	Attendere che il film sia totalmente essiccato, successivamente: 1) Nei casi più estremi è necessaria la riverniciatura del manufatto ripetendo il ciclo lavorativo, carteggiatura, stuccatura e nuova applicazione del fondo; 2) Nei casi meno evidenti è sufficiente un leggero livellamento della superficie mediante carteggiatura, successivamente sgrassare e ripetere l'applicazione del fondo;

F.A.Q.	Cause	Come evitare il difetto	Rimedio
Sono presenti delle aree nelle quali il primer risulta distaccato in parte o completamente e in modo omogeneo.	Se il distacco è parziale e non omogeneo: Il supporto non è stato carteggiato se prevista la carteggiatura, e/o è stato carteggiato non rispettando le indicazioni della scheda tecnica; Il supporto non è stato opportunamente pulito e sgrassato con prodotti specifici tipo la ns. serie T90; Se il distacco è totale ed omogeneo: 2K Acrylprimer HS/UHS 2.0 non è indicato per tipo di supporto trattato; Mancato rispetto dei tempi di sovrapplicabilità del primer; Spessore del primer eccessivo; Essidicazione mediante ausilio di una lampada IR non corretta, lampada troppo vicina al supporto, temperatura elevata;	Controllare preventivamente sulla presente ST su quali supporti è possibile applicare direttamente 2K Acrylprimer HS/UHS 2.0 ; Attenersi alle indicazioni della ST in merito al trattamento del supporto; Utilizzare prodotti specifici per sgrassaggio tipo ns. serie T90; non usare solventi generici tipo solventi nitro; Rispettare scrupolosamente tempi di appassimento e spessori indicati sulla presente ST; Utilizzare solo ausili di cottura indicati in ST se non specificatamente indicate non utilizzare ausili non previsti, evidentemente non sono state fatte prove specifiche; Non verniciare con temperature eccessivamente calde o supporti esposti a forti fonti di calore come i raggi solari diretti;	A film completamente essiccato: Asportare mediante azione meccanica tutto il ciclo di verniciatura portando il supporto a nudo, sgrassare con prodotti specifici tipo ns. serie T90, nel caso in cui 2K Acrylprimer HS/UHS 2.0 non sia indicato per essere applicato sul supporto in questione, utilizzare preventivamente un adeguato fondo aggrappante indicato per quel tipo di supporto e ripetere la verniciatura;
Sono presenti delle macchie giallastre in corrispondenza di aree dove sono state effettuate delle operazioni di stuccatura del supporto nella fase di preparazione alla verniciatura.	Errata catalisi dello stucco poliestere, eccesso di perossido;	Catalizzare lo stucco poliestere e/o qualsiasi altro prodotto bicomponente attenendosi scrupolosamente alle indicazioni indicate in ST; Non catalizzare mai ad occhio, soprattutto se il rapporto di catalisi è particolarmente basso come nel caso degli Stucchi poliestere; Per una catalisi precisa è preferibile utilizzare il metodo di catalisi a peso in luogo di quello a volume;	A film completamente essiccato: Carteggiare il supporto verniciato per poter essere isolato con un primer possibilmente di base epossidica come il ns. Epoxy Primer serie 680, e ripetere il ciclo di verniciatura come se si stesse partendo da zero; Nei casi più evidenti potrebbe non essere sufficiente l'isolamento mediante primer epossidico quindi sarà necessario riportare il supporto a grezzo e ripetere il lavoro da zero rispettando scrupolosamente quanto indicato nelle rispettive ST dei prodotti utilizzati nel ciclo scelto;
In alcune zone della verniciatura sono presenti delle aree raggrinzite del film di verniciatura.	La natura della verniciatura preesistente non può essere sopravverniciata con 2K Acrylprimer HS/UHS 2.0 ; Il substrato non è perfettamente asciutto; Il substrato ha uno spessore troppo elevato e non è essiccato perfettamente anche in profondità; Il solvente utilizzato per diluire 2K Acrylprimer HS/UHS 2.0 è troppo aggressivo; Se l'arricciatura è circoscritta nelle aree di attacco tra vecchia e nuova verniciatura, indebolimento dello strato di vernice preesistente causato dalla carteggiatura che ne ha ridotto eccessivamente lo	Verificare che la vernice preesistente può essere riverniciata con prodotti a base nitro; Utilizzare il diluente per diluire 2K Acrylprimer HS/UHS 2.0 indicato nella presente ST; Nel caso di situazione critiche ma eseguibili, usare l'accortezza di applicare delle mani leggere di 2K Acrylprimer HS/UHS 2.0 intervallandole tra loro con un tempo di evaporazione del solvente sufficiente affinché stesso non aggredisca la vernice preesistente;	A film completamente essiccato: Spianare mediante carteggiatura l'area raggrinzita, isolare con fondo epossidico ns. Serie 680, potrebbe non essere necessario riapplicare 2K Acrylprimer HS/UHS 2.0 eseguendo quindi direttamente l'applicazione della finitura sul fondo epossidico;
Sul film di vernice è evidente un affioramento di ossido di ruggine	Mancata o insufficiente applicazione di un fondo anticorrosivo idoneo alle condizioni ambientali alle quali viene esposto il manufatto verniciato; Scarsa cura nel pulire il supporto da eventuale presenza di ruggine preesistente; Il supporto è stato sabbiato ed è trascorso troppo tempo prima di essere protetto con il fondo antiruggine; Presenza di umidità prima e durante l'applicazione del fondo anticorrosivo; Aggressione del film di vernice da parte di sostanze particolarmente aggressive come ad esempio i residui biologici degli animali;	Scegliere il fondo anticorrosivo in funzione delle reali condizioni di esercizio alle quali viene esposto il manufatto. Si consiglia l'uso di fondi anticorrosivi di natura epossidica tipo la ns. Serie 680; Rispettare gli spessori da applicare indicate nella scheda tecnica del fondo anticorrosivo; Rimuovere preventivamente ogni traccia di ruggine dal supporto. In caso di sabbiatura intervenire tempestivamente con la protezione anticorrosiva mediante l'applicazione del fondo; Non applicare in presenza di umidità ambientale;	In casi limitati e circoscritti pulire accuratamente il supporto rimuovendo ogni traccia di ruggine e vernice che si stacca e ripetere il ciclo di verniciatura osservando le indicazioni della presente ST; Nei casi particolarmente gravi si consiglia la sabbiatura del supporto e successivamente ripetere il ciclo di verniciatura osservando le indicazioni della presente ST;