



SAP	Colori
482910	Bianco
482917	Nero
482001	Trasparente
B482	Converter

Descrizione del prodotto

Miscela bicomponente con tecnologia bagnato su bagnato. Composto a base di cariche minerali inerti e additivi vari dispersi in solventi e resine acriliche ad alto contenuto in solidi (HS) a bassa emissione di (COV). Biessebi è un fondo intermedio acrilico 2K, disponibile nei colori bianco e nero miscelabili tra loro per ottenere una gradazione di grigio più indicata per ottimizzare la copertura dello strato di vernice successivo. Trova impiego su pezzi nuovi che necessitano di una mano di primer, oppure si utilizza per isolare le autovetture che presentano superfici ad assorbimento diverso. Viene impiegato anche ove si teme la rimozione di vecchie verniciature delle quali non si conosce la natura e nei ritocchi di verniciature doppio strato fresche non completamente indurite. Infine, è ideale per eliminare eventuali difetti di carteggiatura che verrebbero messi in risalto dalla mano di vernice finale. Ottimo anche come primer nelle parti interne degli autoveicoli trattate con cataforesi. La versione trasparente è indicata per correggere i difetti presenti nei componenti realizzati in fibra di carbonio ove sia



Preparazione del prodotto		Extra riempitivo	Riempitivo	Isolante	Extra riempitivo	Riempitivo	Isolante
		A volume			A Peso (g)		
Componente A	482910/917	-	-	3	-	-	100
Catalizzatore	H415	-	-	1	-	-	28
Diluyente	Serie T40	-	-	10	-	-	10
Componente A	480001	-	-	2	-	-	100
Catalizzatore	H415	-	-	1	-	-	50
Diluyente	Serie T40	-	-	10	-	-	10
Componente A	B482	-	-	3	-	-	100
Catalizzatore	H415	-	-	1	-	-	28
Diluyente	Serie T40	-	-	10	-	-	10



Tabella esempio miscela	Versione	Quantità da realizzare						
Comp. A	482910 482917	g ±	100	150	250	500	800	1000
Catalizzatore		g ±	28	42	62.5	125	224	280
Diluyente		g ±	10	15	25	50	80	100
Comp. A	482001	g ±	100	150	250	500	800	1000
Catalizzatore		g ±	50	75	125	250	400	500
Diluyente		g ±	10	15	25	50	80	100



Preparazione del supporto

Metallo grezzo	Preparare il supporto carteggiandolo con carta P80-P120, a seguire pulire e sgrassare con serie T90, infine applicare 2 mani di 2K BsB Sealer.
Vecchie verniciature consolidate	Preparare il supporto carteggiandolo con carta P240-P320, a seguire pulire e sgrassare con serie T90, infine applicare 1 mano di 2K BsB Sealer.
Vecchie verniciature non consolidate	Preparare il supporto carteggiandolo con carta P240-P320, a seguire pulire e sgrassare con serie T90, applicare 1 mano di 2K BsB Sealer.
Cataforesi	Preparare il supporto carteggiandolo con scotch brite a seguire pulire e sgrassare con serie T90, infine applicare 1 mano di 2K BsB Sealer.
Plastiche automobilistiche	Preparare il supporto carteggiandolo con scotch brite a seguire pulire e sgrassare con serie T90, infine applicare 1 mano di 2K BsB Sealer avendo cura di additivarlo al 10% con ns. promotore di adesione 8900
Alluminio, Leghe leggere, Ferro zincato	Preparare il supporto secondo le indicazioni specifiche che richiede il supporto da trattare. Applicare una mano di aggrappante specifico per il supporto da trattare, di solito è possibile utilizzare il nostro 2K Epoxy Primer, successivamente applicare 1 mano di 2K BsB Sealer.
Carbonio grezzo	Preparare il supporto carteggiandolo con scotch brite a seguire pulire e sgrassare con serie T90, infine applicare 1 o più mani di 2K BsB Sealer.



Applicazione

Pressione di spruzzo al calcio	Bar	1,6-2,2
Distanza dal supporto	Cm	15-20



Passaggi

Passaggi	Mani	Spessore
Primer/isolante	1	20-25 µm±



Attrezzi

Attrezzi	Ø
Aerografo a gravità ad alto rendimento	1,6-1,8



Durata miscela a 20°C

Con H415	Con H417	
3 ore	2,5 ore	-
<i>Temperature più elevate accorciano il tempo di pot-life</i>		



Adesione diretta su supporti grezzi

Adesione diretta su supporti grezzi	SI/NO
Alluminio	NO
Ferro acciaioso	NO
Ferro zincato	NO
Plastiche automobilistiche (con additivo 8900 10%)	SI
Cataforesi	SI
Carbonio	SI



Essiccazione (H415)

Essiccazione (H415)	20°C	60°C
Tempo tra le mani (appassimento)	5-10'	-
Sopraverniciabilità bagnato su bagnato	15'	-
Prima della cottura	10'-15'	-
Fuori polvere	Nd	Nd
Essiccazione al tatto	15'-20'	20'-25'
Essiccazione in profondità	2-3 h	40'
Massima resistenza chimica	12 h	60'



Applicazione su supporti verniciati

Applicazione su supporti verniciati	SI/NO
Stucchi e fondi poliestere 2K	SI
Fondi Acrilici 2K a solvente	SI
Fondi epossidici 2K a solvente	SI
Vecchie verniciature ben essiccate	SI
Vernici e fondi a base acqua	SI
Fondi e vernici alchidiche	NO



Sopporta la riverniciatura con:

Sopporta la riverniciatura con:	SI/NO
Fondi acrilici 2K a solvente	SI
Fondi epossidici 2K a solvente	SI
Basi opache 1K a solvente e a base acqua	SI
Finiture acriliche e poliuretaniche 2K	SI
Finiture Nitro	SI



Versione Binder

Versione Binder	SI/NO
Miscelabile con le nostre paste MCS con il rapporto 80/20 Catalisi e diluizione la stessa delle versioni pigmentate	SI



Avvertenze

Le informazioni qui contenute si basano su prove di laboratorio e sulle nostre attuali conoscenze. Ci riserviamo la facoltà di apportare variazioni ai dati caratteristici del prodotto in relazione al progresso tecnologico o a sviluppi produttivi. A causa dei fattori che sfuggono al nostro controllo in fase applicativa del prodotto, le informazioni qui contenute non si prefiggono di assumere forma di garanzia per determinate specifiche del prodotto medesimo, oppure la sua idoneità per una determinata applicazione. Nel caso venga accertata una responsabilità, questa sarà limitata per i danni, al valore dei prodotti forniti e impiegati dall'utilizzatore. Garantiamo comunque la costanza di qualità dei nostri prodotti. Rispondiamo del prodotto solo nell'ambito delle Condizioni Generali di Vendita. La presente Scheda Tecnica annulla e sostituisce tutte le



Proprietà fisiche

Aspetto	Liquido denso
Odore	Tipico del solvente
Peso specifico	1,35 Kg./L (± 5%)
Viscosità isolante	17-19" (± 3) Ford Cup 4/23° C.
Residuo secco	74%
Resa mq/L	6-7 mq
V.O.C. (riempitivo)	2004/42/CE IIC(e)(540)519



Precauzioni e sicurezza individuale

Utilizzare una protezione respiratoria adeguata. Setra Vernici consiglia l'uso di un respiratore per l'alimentazione di aria fresca.



Packaging

Packaging	Box
482910 Bianco 482917 Nero 0,75L	6 pz
482001 Trasparente 1L	6 pz
B482 Binder 0,730L	6 Pz



Stoccaggio

>5°C <35°C

Shelf-Life

2 anni



Precauzioni e sicurezza in generale

Prima dell'uso leggere attentamente la scheda di sicurezza

F.A.Q.	Cause	Come evitare il difetto	Rimedio
Bolle d'acqua sul film.	Acqua di condensa presente nell'impianto dell'aria compressa; Acqua esistente sul supporto non eliminata prima della verniciatura; Fondo o base preesistente idrodilubile non perfettamente asciutta e/o compatibile con la finitura; Schizzi d'acqua estranei alla verniciatura deposi-	Verificare e mantenere periodicamente l'impianto dell'aria depurandolo di qualsiasi traccia di acqua esistente all'interno del compressore e dell'impianto stesso; Dotare l'impianto di filtri abbattitori di umidità, e/o essiccatori d'aria; Non verniciare in presenza di forte umidità ambientale;	Attendere che il film sia totalmente essiccato, successivamente ripetere l'applicazione del primer:
Presenza di bolle d'aria originate dall'insorgenza di ruggine sul supporto.	Errata o mancata decontaminazione e pulizia del supporto prima di verniciare; Mancata applicazione di un fondo anticorrosivo; In caso di sabbiatura del supporto, potrebbe essere trascorso troppo tempo tra la sabbiatura e la riverniciatura con il primer anticorrosivo; Presenza di forte umidità appena prima o durante l'applicazione del fondo anticorrosivo.	Eliminare dal supporto ogni traccia di ruggine mediante spazzolatura o sabbiatura non superando mai le 2 ore tra sabbiatura e l'applicazione del fondo anticorrosivo, eventualmente prima di iniziare il trattamento anticorrosivo si consiglia di applicare prima un fosfatante per metallo; Non verniciare in presenza di forte umidità ambientale; Utilizzare preferibilmente fondi anticorrosivi di	Eliminare completamente ogni traccia di ruggine e di fondo e/o vernice dal support. Applicare prima possibile il fondo anticorrosivo scelto seguendo le indicazioni della relativa ST. Successivamente, se necessario, ripetere l'applicazione del 2K BsB Sealer, altrimenti è possibile proseguire il lavoro applicando direttamente la finitura scelta.
Presenza di evidenti fori a forma di cratere in ordine sparso di dimensioni irregolari.	Spessore elevato effettuato con pochi passaggi; Supporto contaminato da grasso, sporcizia o qualsiasi altra sostanza incompatibile con il composto utilizzato; Utilizzo di panni antipolvere non idonei; Presenza di umidità eccessiva nell'ambiente di lavoro; Presenza di acqua di condensa nell'impianto; dell'aria compressa; Essiccazione forzata troppo elevata; Esposizione del supporto verniciato al sole o ad altra fonte di calore non controllata; Utilizzo lampada ad infrarossi su un composto non	Rispettare spessori e tempi di sovrapplicabilità indicati nella scheda tecnica; Pulire il supporto da trattare con sgrassanti tipo la ns. serie T90; Eeguire la manutenzione periodica all'impianto dell'aria compressa e al sistema di aereazione della cabina di spruzzo; Non utilizzare sistemi di ausilio all'essiccazione non specificatamente indicati nella scheda tecnica; Non mettere il supporto ad asciugare in ambienti ove potrebbero essere presenti fenomeni atmosferici incontrollati; Non verniciare supporti particolarmente caldi, ad esempio supporti esposti per molto tempo ai raggi solari;	Attendere che il film sia totalmente essiccato, successivamente: 1) Nei casi più estremi è necessaria la riverniciatura del manufatto ripetendo il ciclo lavorativo, carteggiatura, stuccatura e nuova applicazione del fondo; 2) Nei casi meno evidenti è sufficiente un leggero livellamento della superficie mediante carteggiatura, successivamente sgrassare e ripetere l'applicazione del fondo;

F.A.Q.	Cause	Come evitare il difetto	Rimedio
Sono presenti delle aree nelle quali il primer risulta distaccato in parte o completamente e in modo omogeneo.	Se il distacco è parziale e non omogeneo: Il supporto non è stato carteggiato se prevista la carteggiatura, e/o è stato carteggiato non rispettando le indicazioni della scheda tecnica; Il supporto non è stato opportunamente pulito e sgrassato con prodotti specifici tipo la ns. serie T90; Se il distacco è totale ed omogeneo: 2K BsB Sealer non è indicato per tipo di supporto trattato; Mancato rispetto dei tempi di sovrapplicabilità del primer; Spessore del primer eccessivo; Essidicazione mediante ausilio di una lampada IR non corretta, lampada troppo vicina al supporto, temperatura elevata;	Controllare preventivamente sulla presente ST su quali supporti è possibile applicare direttamente 2K BsB Sealer ; Attenersi alle indicazioni della ST in merito al trattamento del supporto; Utilizzare prodotti specifici per sgrassaggio tipo ns. serie T90; non usare solventi generici tipo solventi nitro; Rispettare scrupolosamente tempi di appassimento e spessori indicati sulla presente ST; Utilizzare solo ausili di cottura indicati in ST se non specificatamente indicate non utilizzare ausili non previsti, evidentemente non sono state fatte prove specifiche; Non verniciare con temperature eccessivamente calde o supporti esposti a forti fonti di calore come i raggi solari diretti;	A film completamente essiccato: Asportare mediante azione meccanica tutto il ciclo di verniciatura portando il supporto a nudo, sgrassare con prodotti specifici tipo ns. serie T90, nel caso in cui 2K BsB Sealer non sia indicato per essere applicato sul supporto in questione, utilizzare preventivamente un adeguato fondo aggrappante indicato per quel tipo di supporto e ripetere la verniciatura;
Sono presenti delle macchie giallastre in corrispondenza di aree dove sono state effettuate delle operazioni di stuccatura del supporto nella fase di preparazione alla verniciatura.	Errata catalisi dello stucco poliestere, eccesso di perossido;	Catalizzare lo stucco poliestere e/o qualsiasi altro prodotto bicomponente attenendosi scrupolosamente alle indicazioni indicate in ST; Non catalizzare mai ad occhio, soprattutto se il rapporto di catalisi è particolarmente basso come nel caso degli Stucchi poliestere; Per una catalisi precisa è preferibile utilizzare il metodo di catalisi a peso in luogo di quello a volume;	A film completamente essiccato: Carteggiare il supporto verniciato per poter essere isolato con un primer possibilmente di base epossidica come il ns. Epoxy Primer serie 680, e ripetere il ciclo di verniciatura come se si stesse partendo da zero; Nei casi più evidenti potrebbe non essere sufficiente l'isolamento mediante primer epossidico quindi sarà necessario riportare il supporto a grezzo e ripetere il lavoro da zero rispettando scrupolosamente quanto indicato nelle rispettive ST dei prodotti utilizzati nel ciclo scelto;
In alcune zone della verniciatura sono presenti delle aree raggrinzite del film di verniciatura.	La natura della verniciatura preesistente non può essere sopravverniciata con 2K BsB Sealer; Il substrato non è perfettamente asciutto; Il substrato ha uno spessore troppo elevato e non è essiccato perfettamente anche in profondità; Il solvente utilizzato per diluire 2K BsB Sealer è troppo aggressivo; Se l'arricciatura è circoscritta nelle aree di attacco tra vecchia e nuova verniciatura, indebolimento dello strato di vernice preesistente causato dalla carteggiatura che ne ha ridotto eccessivamente lo spessore rendendola facilmente aggredibile;	Verificare che la vernice preesistente può essere riverniciata con prodotti a base nitro; Utilizzare il diluente per diluire 2K BsB Sealer indicato nella presente ST; Nel caso di situazione critiche ma eseguibili, usare l'accortezza di applicare delle mani leggere di 2K BsB Sealer intervallandole tra loro con un tempo di evaporazione del solvente sufficiente affinché stesso non aggredisca la vernice preesistente;	A film completamente essiccato: Spianare mediante carteggiatura l'area raggrinzita, isolare con fondo epossidico ns. Serie 680, potrebbe non essere necessario riapplicare 2K BsB Sealer eseguendo quindi direttamente l'applicazione della finitura sul fondo epossidico;
Sul film di vernice è evidente un affioramento di ossido di ruggine.	Mancata o insufficiente applicazione di un fondo anticorrosivo idoneo alle condizioni ambientali alle quali viene esposto il manufatto verniciato; Scarsa cura nel pulire il supporto da eventuale presenza di ruggine preesistente; Il supporto è stato sabbiato ed è trascorso troppo tempo prima di essere protetto con il fondo antiruggine; Presenza di umidità prima e durante l'applicazione del fondo anticorrosivo; Aggressione del film di vernice da parte di sostanze particolarmente aggressive come ad esempio i residui biologici degli animali;	Scegliere il fondo anticorrosivo in funzione delle reali condizioni di esercizio alle quali viene esposto il manufatto. Si consiglia l'uso di fondi anticorrosivi di natura epossidica tipo la ns. Serie 680; Rispettare gli spessori da applicare indicate nella scheda tecnica del fondo anticorrosivo; Rimuovere preventivamente ogni traccia di ruggine dal supporto. In caso di sabbiatura intervenire tempestivamente con la protezione anticorrosiva mediante l'applicazione del fondo; Non applicare in presenza di umidità ambientale;	In casi limitati e circoscritti pulire accuratamente il supporto rimuovendo ogni traccia di ruggine e vernice che si stacca e ripetere il ciclo di verniciatura osservando le indicazioni della presente ST; Nei casi particolarmente gravi si consiglia la sabbiatura del supporto e successivamente ripetere il ciclo di verniciatura osservando le indicazioni della presente ST;